

YC GELCOAT SPATULABLE DE FINTION (blanc ou crème)

V : 2018

:: DESCRIPTION

YC GELCOAT SPATULABLE DE FINTION est un mastic polyester de finition bi-composant, conçu pour la réparation rapide des petits dégâts sur les gelcoats situés au-dessus de la ligne de flottaison. La combinaison de résines et de charges sélectionnées en font un produit de haute qualité très performant, qui forme une surface non poreuse.

:: DOMAINES D'APPLICATION

Réparation de fines fissures, de rayures profondes et de petits éclats présents à la surface des gelcoats des coques en stratifiés.

:: CARACTERISTIQUES PRODUIT

Composants	Polyester - Vinytoluène
Coloris	Blanc ou Crème
Viscosité	Pâteux
Adjonction de durcisseur	Environ 2-3% de BPO
Vie en pot	Env. 6 min. à 20°C, après adjonction du durcisseur
Séchage complet	Env. 20 min à 20°C
Durée de conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert
Stockage	Au frais et au sec

:: MISE EN OEUVRE

Support :

Le support doit être propre, sec et exempt de toute trace grasseuse.

Pour une meilleure accroche, procéder à un ponçage léger de la zone abîmée, préalablement à l'application.

Éliminer soigneusement les poussières de ponçage.

Si nécessaire, délimiter avec de la bande adhésive le pourtour de la zone à réparer.

Dosage :

Ajouter 2 à 3% de durcisseur BPO en poids et mélanger.

Application :

Appliquer rapidement le mélange sur la zone à traiter, puis lisser.
Enlever ensuite la bande adhésive, et recouvrir le mastic à l'aide du film fourni, en appuyant légèrement pour bien le positionner.

Temps d'utilisation/de séchage :

Le produit doit être utilisé dans les 6 minutes (à 20°C) suivant le mélange des composants.
Le durcissement complet est obtenu au bout d'environ 20 minutes à 20°C.
Après séchage, ôter le film.
Pour une finition soignée, il est possible de poncer et de polir.

:: UTILISATION – SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Copyright VOSSCHEMIE
www.yachtcare.fr